

## VERNIS BRILLANT À BASE D'UNE RÉSINE FORMOPHÉNOLIQUE MODIFIÉE

### DESTINATION

Travaux maritimes et du bâtiment

### PROPRIÉTÉS

- Brillant élevé
- Très résistant aux U.V et aux intempéries
- Bonne résistance à l'atmosphère marine.
- Bonne résistance à l'abrasion
- Conserve l'aspect de la structure naturelle du bois.

### CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison :  $55 \pm 5$  secondes (coupe Afnor N°6 ; 20°C).
- Masse Volumique :  $1.00 \pm 0.05$  g/cm<sup>3</sup> à 20°C.
- Aspect du film : Brillant
- Rendement : 12 à 15 m<sup>2</sup> / L (selon dilution et nature de support)
- Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R) : 12 Heures.
- Teinte : Incolore
- Conditionnement : 1 et 5 Litres.
- Conservation : 1 an en emballages d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur

### PRECAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation.
- Appliquer sous une ventilation appropriée.
- Eviter toute inhalation prolongée.
- Utiliser une protection respiratoire si nécessaire.

### SYSTÈME D'APPLICATION VERNIS EXTERIEUR 707

SUPPORT	IMPRESSION	COUCHE INTERMÉDIAIRE	FINITION
Bois	- 1 couche de vernis dilué à 10% au White spirit. - Ponçage à l'abrasif	- 1 couche de vernis non dilué. - Ponçage à l'abrasif	1 couche de Vernis non dilué

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'arts et aux textes en vigueur (CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	Bien remuer le produit dans son récipient avant emploi
• Dilution :	White Spirit
• Nettoyage des outils :	White Spirit
• Matériel d'application :	Pinceau
• Intérieur et Extérieur :	Extérieur



MATÉRIELS



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE  
12H



RECouvreMENT  
18H