

ARCOTRACE

PEINTURE À BASE D'UNE RÉSINE CAOUTCHOUC CHLORÉ ET PIGMENTS SÉLECTIONNÉS POUR LEUR STABILITÉ

DESTINATION

Sol
Trottoir
Béton

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Très garnissant

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : 70 ± 10 Sec AF N°6 23°C
- Masse Volumique : 1.60 ± 0.05 g/cm³
- Aspect : Mat
- Extrait Sec Pondéral : $78 \pm 3\%$
- Durée de séchage : Surface : 10 mn / Sec: 35 mn
- Teinte : Blanche – Jaune – Rouge
- Diluant recommandé : Diluant Art 304
- Conditionnement: 5 et 25 kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur

CONSERVATION ET SÉCURITÉ

- Eloigner des sources d'inflammation
- Eviter toute inhalation prolongée
- Utiliser une protection respiratoire si nécessaire.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation de surface :	- Les surfaces doivent être exemptes d'huile et de graisse - Décapage des anciennes peintures non adhérentes si elles existent. - Dépoussiérer avant application
• Dilution :	6 à 10% avec diluant Art 304
• Nettoyage matériels :	Diluant Art 304
• Matériel d'application :	Brosse, Rouleau



MATÉRIELS



DILUTION