

FINITION MATE À BASE DE RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT

DESTINATION

Finition mate de haut standing (salon, séjour, hall etc)

CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille I Classe 4a

PROPRIÉTÉS

- Très bon pouvoir couvrant
- Très bonne résistance au jaunissement
- Lavable

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage: 4 à 6 heures
- Viscosité : 180 +/- 20 poise (b:7 V20 à 20°C)
- Teinte : blanc les teintes pastel peuvent être réalisées avec la teinte à l'huile
- Conditionnement : 1 kg-4,5kg-18,5kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement : 6 m²/Kg
- Aspect du film : mat velouté

PRECAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation.
- Appliquer sous une ventilation appropriée.
- Eviter toute inhalation prolongée.
- Utiliser une protection respiratoire si nécessaire.

SYSTÈME D'APPLICATION ARMAT

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim ou Idroprim 1 à 2 couches de Top Enduit poudre ou Cachet Bleu	1 à 2 couches d'Armat avec un intervalle de 24 heures
Bois et plâtre	Impression : Arcoprim Enduit Cachet Bleu	
Métaux ferreux	1 couche d'Arcofer ou antirouille	

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (DTU 59/1)
• Préparation du produit :	Diluer avec 5% à 10 % de white spirit et bien mélanger
• Dilution :	White spirit
• Nettoyage des outils :	White spirit
• Matériel d'application :	Rouleau, pinceau ou pistolet pneumatique
• Intérieur / Extérieur :	Intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



LAVABLE



RECOUVREMENT