

## ENDUIT MURAL DE GARNISSAGE EN POUDRE À BASE DE POLYMÈRES NATURELS ET SYNTHÉTIQUES

### DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation.  
Produit d'enduisage et de ratissage avant mise en peinture.

### CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille III Classe 2

### PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Bon garnissage
- Pas de frisage
- Facilité d'application

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 6 heures
- Conditionnement : 5kg-25kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement : + 0,2m<sup>2</sup> à 0,3 kg/m<sup>2</sup>
- Aspect de film : Mat

### PRECAUTIONS

- Consommer la quantité mélangée dans la journée.
- Craint l'humidité.

### SYSTÈME D'APPLICATION ENDUIT ARCOL

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	1 couche de <b>Fixoprim</b> ou <b>Idroprim</b>	1 à 2 couches d'Enduit Arcol
Bois et plâtre	1 couche d' <b>Arcoprim</b>	

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur ( CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	Pour rebouchage et enduisage : 35% à 40% d'eau par rapport au poids de la poudre. Pour ratissage : 40 % à 45 % d'eau par rapport au poids de la poudre.
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Couteau à enduire, taloche et pistolet à enduire
• Intérieur / Extérieur :	Intérieur



MATÉRIELS



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECOUVREMENT