

ENDUIT PONDRE DE RAGRÉAGE À BASE DE POLYMÈRES NATURELS ET SYNTHÉTIQUES

DESTINATION

Travaux de maçonnerie
Travaux de peinture neufs ou de rénovation
Garnissage des anciens enduits rustiques
Travaux pour façades

CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille III Classe 2

PROPRIÉTÉS

- Rebouchage et ragréage des subjectiles
- Préparation simple par addition d'eau
- Séchage sans fissurer ni craquer
- Facilité d'application

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 2 à 4 heures
- Conditionnement : 5 Kg - 23,5 Kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement : 2 à 3 m²/Kg pour enduisage

PRECAUTIONS

- Mélanger la quantité suffisante pour la surface à traiter.

SYSTÈME D'APPLICATION ENDUIT DE FAÇADE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment et de béton	<ul style="list-style-type: none"> - Enlever les parties non adhérentes de la surface à enduire ... - Bien nettoyer la surface à enduire - Dépoussiérer la surface - Appliquer une couche du Fixoprim ou Idroprim 	Appliquer 2 couches d'enduit Façade Recouvrable par toutes les finitions

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Le support doit être ferme, sain, sec, propre et exempt de poussière, huile et cire (conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS, DTU... etc).
• Dilution :	Pour rebouchage et enduisage : +30 à 35% d'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Couteau à enduire, taloche et pistolet à enduire
• Intérieur / Extérieur :	Extérieur



MATÉRIELS



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECouvreMENT