

VERNIS TRANSPARENT MAT À BASE D'UNE RÉSINE ALKYDE MODIFIÉE EN PHASE SOLVANT

DESTINATION

Vernis pour ennoblir, restaurer et embellir tout article d'intérieur ou extérieur en bois neuf ou ancien.
Meubles, portes, armoires etc.

CLASSIFICATION

NM 03.3.009 : Famille I - Classe 4a

PROPRIÉTÉS

- Mat à satiné • Garnissant
- Lisse • Dur
- Élastique • Très lavable

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : 90 ± 5 secondes Coup Afnor N°6 à 20°C
- Masse Volumique : 0.90 ± 0,05 g/ cm³
- Aspect du film : Mat à satiné
- Rendement : 14 à 16m² / L / couche
- Temps de séchage : 2 à 6 Heures
- Teintes : Incolore
- Conditionnement : 750ml -5L
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur

PRECAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation.
- Appliquer sous une ventilation appropriée.
- Éviter toute inhalation prolongée.
- Utiliser une protection respiratoire si nécessaire.

SYSTÈME D'APPLICATION VERNIS SYNTHÉTIQUE MAT

SUPPORT	IMPRESSION OU PRIMAIRE	FINITION
Bois	1 à 2 couches du surfacteur PU (Bouche pores) Polir au papier de verre	1 à 2 couches Vernis synthétique mat dilué à 5% au white spirite

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art (DTU-59/1).
• Préparation du produit :	Diluer avec 2% à 20% de White spirit, bien mélanger
• Dilution :	White Spirit
• Nettoyage des outils :	White Spirit
• Matériel d'application :	Pinceau, pistolet pneumatique
• Intérieur et Extérieur :	Intérieur / Extérieur



MATÉRIELS



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECouvreMENT