

GAMME DECORATION

ARABIA DÉCO
STUCCO ARABIA
S T U C C O À A S P E C T M A R B R É



STUCCO DÉCORATIF À EFFET MARBRÉ

DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux: salons, bureaux, salle de séjour, hôtels etc....

CLASSIFICATION

NM 03,3,009 : Famille III Classe 2

PROPRIÉTÉS

- Très brillant par lustrage au couteau
- Facilité d'application au rouleau
- Très garnissant
- S'adapte aussi bien aux surfaces planes qu'aux formes variées : arrondis, voûtes et colonnes
- Aspect au choix : de semi brillant au brillant selon le mode opératoire
- Lavable

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : semi-pâteux
- Teintes : couleurs du nuancier Arcol
- Conditionnements : 5kg
- Rendement : 11 à 12 m² / kg selon l'aspect recherché
- Temps de séchage : recouvrable : 4 à 6 heures (avant la 2^{ème} étape), 24 heures (avant la cire)

PRÉCAUTIONS

- Bien renfermé après usage
- Craint le gel

SYSTÈME D'APPLICATION STUCCO ARABIA

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment et béton	1 couche de Fixoprim + 2 à 3 couches de Top Enduit poudre ou Cachet Bleu	1- Sur un support sain et bien préparé, appliquer au rouleau laqueur une couche grasse de Stucco Arabia. 2- Au mini-platoir, estomper le motif décoratif sur tout le support par des touches juxtaposées et irrégulières.
Bois et plâtre	1 couche d'Arcoprim 1 couche de Cachet bleu si nécessaire 1 couche d'Arvinyl du pro teinté à la couleur de finition	3- Après un séchage de 4 à 6 heures, étaler au mini-platoir une couche de ratissage de Stucco Arabia pour garnir entre les crêtes des motifs. 4- Laisser sécher 3 à 4 heures, puis lustrer au mini-platoir pour nuancer les crêtes et faire briller l'aspect. Après séchage, revenir pour lustrer toute la surface au mini-platoir. Stucco Arabia peut être recouvert par Cire Arcol.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU...)
• Préparation du produit :	Mélanger manuellement et si nécessaire avec un agitateur
• Dilution :	Prêt à l'emploi (au besoin 1 à 2 % d'eau)
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Rouleau, couteau américain et mini-platoir en inox
• Intérieur :	Intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



LUSTRAGE

ARCOL
PEINTURES